



H 55095

**BARUPLAN KV EW 45 KSK CLASSIC**

<b>Produs</b>	Membrană autoadezivă cu bitum elastomer și armătură combinată din voal poliester pentru acoperișuri cu vegetație. Membrana dispune de o margine suplimentară pentru termosudare cu flacăra. Cusăturile longitudinale ale membranelor vor fi activate termic/termosudate suplimentar (d.ex. în cazul când nu este atinsă temperatura de prelucrare necesară procedului de lipire autoadeziv la rece) aranjarea zonelor de lipire autoadezive la rece împiedică deteriorarea stratului suport.
<b>Partea superioară</b>	Nisip fin, cu 8 cm margini adezive pe ambele fețe (folie)
<b>Partea inferioară</b>	Autoadezivă (folie detașabilă) cu 6 cm margine pentru termosudare cu flacăra (nisip fin)
<b>Aplicare</b>	• Strat suport antirădăcină pentru sistemele de hidroizolație la acoperișuri verzi
<b>Conform normei</b>	EN 13707
<b>Modalitate aplicare</b>	Procedeu autoadeziv la rece cu / fără activare termică cusăturile longitudinale se suprapun cel puțin 8 cm, cusăturile transversale (la capăt) se suprapun cel puțin 10 cm temperatura de prelucrare min. + 10 °C (procedeu autoadeziv la rece)
<b>Ambalare</b>	18 rolă 10 m x 1m = 180 m <sup>2</sup> / palet

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Lungime	EN 1848-1	m	10,0
Lățime	EN 1848-1	m	1,00
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa pe unitatea de suprafață	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Grosime	EN 1849-1	mm	4,0 (±0,2)
Etanșeitate	EN 1928	kPa	400
Reacția la foc din exterior	EN 13501-5	Clasa	NPD
Rezistența la foc	EN 13501-1	Clasa	E
Rezistența la forfecare a îmbinării	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	EN 12311-1	N/50mm	1000/800 (±200/±100)
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	EN 12311-1	%	50/50 (±10/±10)
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la încărcări statice	EN 12730	kg	NPD
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	≤  0,5
Flexibilitatea la rece	EN 1109	°C	-20
Stabilitatea la cald	EN 1110	°C	100
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	EN 13948	Clasa	rezistent antirădăcină
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	EN 1931	μ	NPD

NPD = fără valori declarate

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

**Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.**

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

**Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.**